

## 3071

### ЖИДКИЙ ПРОБКОВЫЙ ГЕРМЕТИК

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные звукоизолирующие свойства
- Универсальность
- Высокая прочность
- Высокая термостойкость
- Морозостойкий
- Не дает усадки
- Эластичный шов

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK 3071 - однокомпонентный герметик из пробковой крошки без растворителя для шума- и теплоизоляции.

Предназначен для:

- Мест примыкания паркета и стены
- Швов между оконными рамами стенами зданий и сооружений
- Дверей и перегородок, а также других случаев звуко- и теплоизоляция

Большое количество наполненных воздухом ячеек в пробковой крошке создают изоляционный эффект, минимизируя передачу тепла и холода и обеспечивая исключительную изоляцию. Bostik 3071 обеспечивает улучшение звукоизоляции на 27 дБ.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Соединяемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими, очищены от жира и пыли, иметь достаточную несущую способность. Все обрабатываемые материалы должны быть совместимы с материалом

BOSTIK 3071, они не должны иметь в своем составе битума или смолы.

Непосредственно на месте применения необходимо проверить адгезионную способность и совместимость с изделиями из пластмасс. При использовании на основаниях с покрытием требуется предварительная проверка на совместимость.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>(1)</sup>

Основа:	пробковый гранулят в полимерном связующем, не содержащем растворителей
Деформационная устойчивость	высокая
Плотность	0,6 г/см <sup>3</sup>
Окончательное затвердевание	около 24 - 48 час, в зависимости от геометрических параметров стыков и влажности воздуха
Устойчивость к воздействию температуры	примерно от - 40°C до + 90°C
Температура использования	от + 5°C до + 35°C
Расход	1 туба - 5 погонных метров при поперечном сечении шва 10x10 мм

<sup>(1)</sup>Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для подготовленных оснований.

## НАНЕСЕНИЕ

Материал BOSTIK 3071 равномерно выдавливают на боковые поверхности швов. Швы должны быть заполнены равномерно. Начатые упаковки с герметиком должны быть использованы в возможно более короткое время. Поверхности после нанесения материала следует немедленно выровнять смоченным шпателем, затирочной доской, расшивкой или пальцем. После полного отверждения BOSTIK 3071 необходимо защитить эластичным герметиком, защищающим от воздействия климатических условий.

### **Bostik LLC**

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,  
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                      Fax : (495) 787 31 72  
E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

## ОЧИСТКА

До высыхания - удалить водой, после высыхания - механически.

## ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C.

## УПАКОВКА

Туба объемом 500 мл

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

