

## QUELYD МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Быстросохнущая ремонтно-анкеровочная смесь для срочного точечного ремонта полов и стен и монтажа строительных элементов и конструкции



- Различные ремонтные работы в условиях высокой влажности ( резервуары, колодцы и т.д.);
- Ремонт трещин, отверстий, дыр и сколов в бетонных и цементных стяжках, подоконниках, перекрытиях, балках и т.д.;
- Монтаж скоб, штырей, петель, перил и т.д.;

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Моментальное схватывание: всего 2 минуты;
- Устойчивость к коррозии, солям морской воды, химическому и механическому воздействию;
- Подходит для последующей укладки всех типов декоративных покрытий: плитка, краска, обои, паркет, линолеум, ламинат и т.д.
- Ремонт трещин до 50мм;
- Идеально для оснований под тяжелые конструкции;
- Работает на большинстве оснований: цементные и бетонные стяжки; камень; кирпич и т.д. Не использовать на основаниях из гипса и гипсокартона.
- Не дает усадки и не растрескивается;

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Цемент, полимерные добавки
Время жизни раствора*	2 минуты – чистый раствор 4-10 минут раствор с песком
Полное высыхание	24 часа
Максимальная прочность	28 суток
Температура использования	от +5°C до +30°C.

\* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного материала и пористости оснований.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

#### 1. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли, грязи и жира. Отслаивающиеся частицы и кусочки удалить механически, при необходимости отшлифовать. Поверхность следует загрунтовать и дать высохнуть.

#### 2. Приготовление смеси

В чистой емкости тщательно смешать QUELYD Моментальная ремонтная смесь и песок (при необходимости), затем постепенно добавить необходимое количество прохладной воды:  
Чистый раствор: 3 части сухой смеси + 1 часть воды  
Раствор с песком: 1 кг сухой смеси + 2 кг песка + 0,5 л воды  
Тщательно перемешать руками или при помощи электромиксера до получения однородной смеси без комков.

#### 3. Нанесение смеси

Заполнить углубления и трещины при помощи шпателя, нанося смесь по направлению сверху вниз, разровнять. При необходимости удалить излишки продукта.

**ВНИМАНИЕ!** Не проводить работы под дождем или под прямыми солнечными лучами.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

### **ОЧИСТКА**

Невысохший продукт смыть чистой водой, высохший - удалить механически.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Перед началом работ защитить кожу рук и глаза. После окончания работ с продуктом вымыть руки и лицо с мылом. Не допускать попадания продукта на одежду, кожу и слизистые оболочки. Не вдыхать и не глотать. Хранить вдали от детей.

### **РАСХОД:**

1 кг/ 1 м<sup>2</sup> при выравнивании слоем 1 мм

### **ХРАНЕНИЕ:**

12 месяцев в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

### **УПАКОВКА:**

Картонная коробка 1 кг

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

**Smart Help:**

**127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1**

**Тел.: +7 495 787 31 71**

**E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)**

**[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)**

