

QUELYD СВЕРХПРОЧНАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Универсальный сверхпрочный раствор на основе цемента для ремонта и укрепления любых оснований и строительных конструкций



- Ремонт трещин, отверстий и сколов в бетонных и цементных стяжках, подоконниках, перекрытиях, балках и т.д.;
- Монтаж скоб, штырей, петель, перил и т.д.;

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальное применение: полы и стены внутри и снаружи;
- Подходит для всех типов декоративных покрытий: краска, обои, паркет, линолеум, ламинат и т.д.
- Ремонт трещин до 50мм;
- Работает на большинстве оснований: цементные и бетонные стяжки; камень; кирпич и т.д. Не использовать на основаниях из гипса и гипсокартона.
- Не дает усадки и не растрескивается;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Цемент, полимерные добавки
Время жизни раствора*	60 минут
Полное высыхание	24 часа
Максимальная прочность	через 28 суток
Температура использования	от +5°C до +30°C.

* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного материала и пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли, грязи и жира. Отслаивающиеся частицы и кусочки удалить механически, при необходимости отшлифовать. Поверхность следует грунтовать и дать высохнуть

2. Приготовление смеси

Налить в емкость чистую холодную воду (t° воды от +10°C до

+25°C), постепенно всыпать QUELYD Сверхпрочную Ремонтную Смесь в пропорции 0,2 воды на 1 кг сухого состава. Тщательно перемешать руками или при помощи электромиксера до получения однородной смеси без комков.

3. Нанесение смеси

Заполнить углубления и трещины при помощи шпателя, нанося смесь по направлению сверху вниз, разровнять. При необходимости удалить излишки продукта.

ВНИМАНИЕ! Не проводить работы под дождем или под прямыми солнечными лучами.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА

Невысохший продукт смыть чистой водой, высохший - удалить механически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом работ защитить кожу рук и глаза. После окончания работ с продуктом вымыть руки и лицо с мылом. Не допускать попадания продукта на одежду, кожу и слизистые оболочки. Не вдыхать и не глотать. Хранить вдали от детей.

РАСХОД:

1 кг/ 1 м² при выравнивании слоем 1 мм

ХРАНЕНИЕ:

12 месяцев в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

УПАКОВКА:

Картонная коробка 1 кг

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

