



Aqua-Parkettlack

Аква-лак паркетный

Прозрачный лак,, разбавляется водой.



Материал

Область применения	Покрытие для деревянных полов и паркета с нормальной нагрузкой, а также для глянцевых или шелковисто-матовых покрытий по внутренним деревянным элементам, как двери, мебель, вагонка.
Свойства	Износостойкий, однокомпонентный прозрачный лак для покрытия внутренних элементов из дерева, разбавляется водой. Аква-лак паркетный имеет незначительный запах, светостойкий, не горит, не содержит формальдегид и легко обрабатывается. Этот продукт награжден экологическим знаком "Голубой Ангел".
Цвет	Бесцветный
Степень блеска	Глянцевая и шелковисто-матовая
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Вид связующего	Акрилово-уретановая комбинация
Состав	Дисперсия чистого акрилата, дисперсия полиуретана, вода, гликоль, добавки, /матирующее средство/.
Код продукта	M-KH01

Нанесение

Основание	Основание должно быть чистым, сухим, прочным и правильно подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" (VOB), DIN 18 363, часть C, абз. 3. Основание очистить от шлифовальной пыли, масла, жира, воска и средств по уходу.
------------------	--



<p>Система покрытия / Нанесение</p>	<p>Все виды древесин (с механической нагрузкой, например полы): Прогрунтовать паркетным лаком düfa Aqua-Parkettlack, разбавленным водой на 5-15 %, в зависимости от впитывающей способности основания.</p> <p>Указания к применению: Лучших результатов достигают при нанесении мин. 3 слоев неразбавленного паркетного лака на деревянные полы и другие сильно подверженные нагрузке поверхности. Каждый слой, по меньшей мере первый, необходимо зашлифовать шлифовальным холстом или наждачной бумагой (зернистость 180/240). На пол наносить в день одно покрытие. Во время нанесения хорошо проветривать помещение.</p> <p>Наносить кистью, валиком, распылителем. Безвоздушное распыление (airless): форсунка 0,279 мм, давление 160-180 бар. Распыление: форсунка 1,5 мм, давление 3-5 бар</p> <p><u>Примечание:</u> Аква-лак паркетный – это особенно износостойкий, однокомпонентный, прозрачный лак для нанесения на все виды древесин внутри помещений. Лак, практически, без запаха, поэтому может применяться в жилых помещениях. Не является опасным для человека, животных и растений.</p>
<p>Расход</p>	<p>Ок. 8-12 м²/л в зависимости от метода нанесения и впитывающей способности дерева. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.</p>
<p>Разбавление</p>	<p>Водой, макс. 15%</p>
<p>Чистка рабочих инструментов</p>	<p>Сразу после использования промыть водой.</p>
<p>Время высыхания</p>	<p>При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%: от пыли 40 мин., на "отлип" и перекрашивание 4 часа, шлифование 4 часа, можно ходить 12-14 часов, эксплуатация через 7 дней. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания возрастает.</p>
<p>Температура нанесения</p>	<p>Мин. +15 - +20 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.</p>
<p>Фасовка</p>	<p>750 мл, 2,5 л</p>
<p>Хранение</p>	<p>В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Вскрытую упаковку плотно закрыть.</p>



Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолат по тел. 0800 63333782. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
VOC-указания	Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/i): 140 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 140 г/л VOC.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 05/2006